



# MARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/S

Ikast Vognmandsforretning – Ikast Kloakservice – Midtjyds Renovation – Sandgrave  
Niels Bohrs Vej 12 – 7430 Ikast – CVR-nr: 60342628 – Bank: Reg.nr. 7118 Kontonr. 1431140  
Telefon 97 15 11 22. E-mail: mc@marius-christensen.dk - www.marius-christensen.dk

## Varedeklaration



Gyldig fra: 11. september 2023 Erstatte deklaration af: 18. november 2019

Leverandør: **MARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/S**  
Niels Bohrs Vej 12  
7430 Ikast  
Tlf: 97151122  
E-mail: mc@marius-christensen.dk - www.marius-christensen.dk

Produktionssted: IKAST SANDGRAV, ISENVADVEJ 13  
7430 Ikast

Produktbetegnelse: **IKAST 0/2 MM OKKERSAND KL. E**

Produktbeskrivelse: TØRHARPET SMELTEVANDSSAND

Deklarerede værdier			
Egenskaber	Prøvningsmetode	Forventelig værdi	Variationsbånd
Humusindhold	EN 1744-1	Lysere	
Indhold af reaktive korn (pct.)	TI-B 52	0,2 %	≤ 1,0 %
Absorption (pct.)	EN 1097-6	0,3 %	0,0-0,7 %
Densitet (Mg/m <sup>3</sup> )	EN 1097-6	2,61 Mg/m <sup>3</sup>	2,59-2,66 Mg/m <sup>3</sup>
Kornstørrelsesfordeling (Tørsigtning) Gennemfald (pct.)	EN 933-1 GF 85 F <sub>3</sub> Sigte		
Nærmeste std.sigte > nominel maks. kornstørrelse	8 mm	100	100
Nominel maksimal kornstørrelse	4 mm 2,8 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm	99,3 99,0 98,1 93,4 74,8 28,2 5,7 1,4	97-100 95-100 94-99 89-96 68-80 22-33 3-12 0-6
Chloridindhold (pct.) Initialprøv	DS/EN 1744-1	<0,001%	
Ækvivalent alkaliindhold (pct.)	Beregning	0,0 %	
<b>Produktionsprøvning</b> Produktionsprøvning af afgrænsede bunker	Bunkestørrelse 3400 ton		Bunke 9

Leverandørerklæring: Marius Christensen & Sønner A/S erklærer hermed, at ovennævnte materiale er prøvet og opfylder krav i overensstemmelse med DS/EN 12620 anneks H. + DS/EN 206 DK NA: 2019  
Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling er baseret på prøvning uden forudgående udvaskning på 0,063 mm sigte.  
Jeg erklærer at produktet er i overensstemmelse med EN 12620.

Jesper Nørskov  
Direktør

grundlagt

1923